

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PODŁÓG BALTIC FLOOR®

Gatunek drewna warstwy użytkowej	Specyfika	Twardość wg skali Brinella	Sugerowane zastosowanie
DĄB		36 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
DĄB CZERWONY		37 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
BUK, BUK PARZONY		37 MPa	przedpokój (tylko buk parzony), pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
BRZOZA		25 MPa	sypialnia
JESION		39 MPa	przedpokój, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
KLON KANADYJSKI		47 MPa	pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
KLON EUROPEJSKI		29 MPa	sypialnia, pokój dziecienny
WIŚNIA AMERYKAŃSKA		35 MPa	pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
MERBAU		48 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
JATOBA		71 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
KAMBALA (IROKKO)		34 MPa	kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
DOUSSIE		41 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
WENGE		61 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
ORZECH EUROPEJSKI		33 MPa	pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
BADI		54 MPa	przedpokój, kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny
SAPELLE		36 MPa	kuchnia, pokój dzienny (salon), sypialnia, pokój dziecienny



Drewno może nieznacznie zmieniać odcień. Średnia odporność na działanie promieni UV.



Drewno może umiarkowanie zmieniać odcień. Średnia odporność na działanie promieni UV.



Drewno może intensywnie zmieniać odcień. Niska odporność na działanie promieni UV.



Możliwość instalacji na ogrzewaniu podłogowym; zalecany wzór Wolin.



Kleпка trójrzędowa (wzór Wolin)



Pełna deska (wzór Gotland)